

FICHA TÉCNICA

UNILAC

UTILIZACIONES

- Techos para camiones
- Lona de protección
- Lona agrícola
- Serigrafía
- lona para cubrir los barcos

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

ANCHURA	300 cm
PESO	540 g/m ²
SOPORTE	poliéster de alta tenacidad 1100 dTex
REVESTIMIENTO	PVC varias capas, sistema LOWICK ®
ACABADO	barniz CLEANGARD ® en las 2 caras
COLOR	Gama de colores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESISTENCIA A LA ROTURA	220/210 daN	NF EN ISO 1421
RESISTENCIA AL DESGARRO INICIAL	25/20 daN	DIN 53363
ADHERENCIA	8 daN / 5 cm	NF EN ISO 2411
ALTERACIÓN TÉRMICA	- 30°C (-22°F)	NF EN 1876-2
	+ 70°C (+158°F)	Duración de la prueba 24 H
INIFUGACION	< 100 mm/mn	DIN 75200

Dickson Saint Clair se reserva el derecho a cambiar estas características en el interés del producto.

Estas informaciones técnicas son valores medios, con una tolerancia de +/- 10%.

Estos valores no son contractuales.



415 avenue de Savoie – SAINT-CLAIR-DE-LA-TOUR – 38357 La Tour du Pin
FRANCE

Tél. 33 (0)4 74 83 51 00 – Fax 33 (0)4 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com